

# 超ウラン化合物研究の現状と成果（2003-）

## 原子力機構一東北大金研大洗 共同研究

日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター

芳賀芳範、松田達磨、池田修悟、山本悦嗣、中村彰夫（物質開発）

神戸振作、徳永陽、酒井宏典（NMR）

東北大金研 附属量子エネルギー材料科学国際研究センター

青木大、本間佳哉、塩川佳伸（Np金属調製、物質開発）


日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学部門

中島邦久、荒井康夫（プルトニウム燃料）


大阪大学大学院理学研究科

大貫惇睦


# アクチノイド系列：原子番号とともに5f殻が満たされる 超ウラン：Np以降の人工元素



# 5d, 4f, 5f 单体金属の原子半径



# Pu单体金属の構造相転移



# 日本での超ウラン研究に向けて

— 5f 電子系は興味深い現象の宝庫 —

**原子力機構** (原研+サイクル機構)

次世代原子炉、再処理のための物理・化学研究

そのための設備 (グローブボックス、セル、etc)

**東北大金研大洗施設** (量子エネルギー材料科学国際研究センター)

材料照射

アクチノイド研究 (国内唯一マクロ量のアクチノイド取扱)

世界的には


LANL (ロスアラモス国立研究所)

ITU (欧州超ウラン元素研究所)


CEA (フランス原子力庁)

] JAEA-ITU-CEA 国際協定

# 金研大洗を拠点とする共同研究へ



# アマルガム還元法によるNp金属調整と单結晶育成




Np 金属(~1g)

↓  
Ga-flux法による单結晶育成  
NpCoGa<sub>5</sub>



10 mm  
↔



開始

1時間後

4時間後


# Single Crystal Growth in Ar-circulated Glove Boxes





isotopically pure  $^{239}\text{Pu}$  metal

5 MeV  $\alpha$ -radiation ( $T_{1/2} = 24000$  years)

- radiation damage
- self-heating : 6.9  $\mu\text{W}$  for 16 mg PuRhGa<sub>5</sub>




PuRhGa<sub>5</sub> single crystal  
Ga-flux  
Pu:Rh:Ga = 1:1:20




# PuTGa<sub>5</sub> (T=Co, Rh) のd波超伝導

Ga-NQR測定(酒井)



遍歴5f電子によるフェルミ面(眞榮平)


PuCoGa<sub>5</sub>




H. Sakai et al.,  
J. Phys. Soc. Jpn. **74**, 1710 (2005).  
(JPSJ注目論文に選出)

T. Maehira et al.,  
Phys. Rev. Lett. **90**, 207007 (2003).

# NMR測定&理論: ネプツニウム酸化物の八極子秩序の解明 (神戸) (堀田)




$^{17}\text{O}$  NMR  
Y. Tokunaga et al.,  
Phys. Rev. Lett. **94**, 137209 (2005).




$j-j$ 結合描像モデル  
K. Kubo and T. Hotta,  
Phys. Rev. B **71**, 140404(R)  
(2005).


## NpNiGa<sub>5</sub>の単結晶育成(青木) ネプツニウム系で世界初のdHvA測定



D. Aoki et al., J. Phys. Soc. Jpn. **73**, 519 (2004).  
(JPSJ注目論文に選出)



## PuIn<sub>3</sub>の単結晶育成 (芳賀) プルトニウム系で世界初のdHvA測定



Y. Haga et al., J. Phys. Soc. Jpn. **74**, 2889 (2005).  
(JPSJ注目論文に選出)

